

SINTEF Teknisk Godkjenning

TG 20826



Utstedt første gang: 06.07.2022

Revidert:

Korrigert: 03.10.2022

Gyldig til: 01.08.2027

Forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

VMG Lignum Board

er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstillende krav til produktdokumentasjon i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) og forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK), for de egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som er angitt i dette dokumentet.



1. Innehaver av godkjenningen

VMG Lignum construction, UAB

Liepu street 68

Klaipeda LT-92100

Lithuania

www.vmg.eu

2. Produktbeskrivelse

VMG Lignum Board er sponplater laget av spon fra løvtré og bartre, sammenlimt under høyt trykk og temperatur med MUF syntetisk lim (melamin-urea-formaldehyd). Platene er bygget opp i tre lag, med større spon i midtsjiktet og finere materiale i overflatesjiktene.

VMG Lignum Board produseres som to typer, Regular og T&G4, og i tekniske klasser i henhold til NS-EN 13986 som vist i Tabell 1.

Regular har rette kanter og T&G4 har not og fjær på alle fire sider, som vist i figur 1.

Platene levers i standard nominelle tykkelser som vist i Tabell 1. Standard dimensjoner på platene er 300, 600, 900 og 1200 mm x 2400 mm (byggemål).

Tabell 1

VMG Lignum Board; standard nominelle tykkelser og tekniske klasser i henhold til NS-EN 13986.

Tykkelse mm	Teknisk klasse ihht. EN 13986			Type
	P5	P6	P7	
18	x			Regular
22	x			Regular
22	x	x	x	T&G4
25		x	x	T&G4

Deklarerte måltoleranser i henhold til NS-EN 324-1 og NS-EN 324-2 er:

Tykkelse	± 0,3 mm
Lengde og bredde	± 2,0 mm
Kantretthet	1,5 mm/m
Vinkelretthet	2,0 mm/m

Midlere densitet er 700 kg/m³ ± 10% målt i henhold til EN 323.

Formaldehydklasse i henhold til EN 13986 er E1.




Fig. 1

VMG Lignum Board T&G, 22^omm. Not og fjær profiler.

3. Bruksområder

VMG Lignum Board kan brukes som undergulv på bjelkelag i bolighus, kontorbygg og andre bygninger med nyttebelastning på gulv i kategori A og B i henhold til EN 1991-1-1.

Plater i teknisk klasse P5 og P7 kan brukes i klimaklasse 1 og 2 i henhold til EN 1995-1-1. Plater i teknisk klasse P6 skal bare anvendes i tørre lokaler, dvs. der midlere luftfuktighet kan overstige 65 % RF bare i korte perioder, og skal monteres under tørre forhold.

Plater i teknisk klasse P5 og P7 kan anvendes til plattformkonstruksjon. Det innebærer at platene kan være eksponert for fritt vann i en begrenset tid i byggeperioden.

VMG Lignum Board kan benyttes i bygninger i risikoklasse 1 - 6 i brannklasse 1, 2 og 3. Bruk i branncellebegrensende bygningsdel i brannklasse 3 er ikke dekket av godkjenningen og må dokumenteres særskilt av ansvarlig foretak i hvert enkelt byggeprosjekt.

Betingelser for bruk er gitt i pkt. 6.

4. Egenskaper

Bæreevne

Tabell 2 viser de karakteristiske styrke og stivhetsverdier som kreves for å tilfredsstillende minstekravene som angitt i EN 13986 for VMG Lignum Board. Verdier for beregning av bærende konstruksjoner er gitt i EN 12396-1.

SINTEF er norsk medlem i European Organisation for Technical Assessment, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc

SINTEF Certification
www.sintefcertification.no
e-post: certification@sintef.no

Kontaktperson, SINTEF: Meliha Hrnjicevic
Utarbeidet av: Meliha Hrnjicevic

SINTEF AS
www.sintef.no
Foretaksregister: NO 919 303 808 MVA

Tabell 2

Minimum karakteristiske styrke og stivhetsverdier for VMG Lignum Board

Egenskap ¹⁾	Teknisk klasse iht. EN 13986				Enhet
	Klasse P5		Klasse P6	Klasse P7	
	Tykkelse				
	18 mm	22 mm	22 mm og 25 mm	22 mm og 25 mm	
Bøyestyrke	≥ 16	≥ 14	≥ 16	≥ 18,5	N/mm ²
E-modul bøyning	≥ 2400	≥ 2150	≥ 2550	≥ 2900	N/mm ²
Tverrestrekkfasthet	≥ 0,14	≥ 0,12	≥ 0,40	≥ 0,65	N/mm ²

¹⁾ Verdiene er 5% fraktilverdier som angitt i EN 312

Egenskaper ved brannpåvirkning

VMG Lignum Board med minimum tykkelse 18 mm, har brannteknisk klasse D-s2,d0 i henhold til EN 13501-1 ved bruk som undergulv. For bruk som synlig gulvoverflate har platene brannteknisk klasse D_{FL}-s1. Se pkt. 6 om betingelser for bruk.

Egenskaper ved fuktpåvirkning

- Lengdeendring i plateplanet når fuktinnholdet endrer seg fra likevekt ved 35 % RF til likevekt ved 85 % RF kan forutsettes å være ca. 2,5 mm/m målt i henhold til EN 318.
- Tykkelsessvelling er ≤ 10 % etter 24 t neddykket i vann, målt i henhold til EN 317.
- Vanddampmotstanden kan settes til $\mu = 50$ for tørre plater i henhold til EN ISO 10456. Dette tilsvarer en ekvivalent luftlagstykkelse $s_d = 0,90$ m for 18°mm plater, $s_d = 1,10$ m for 22°mm plater og $s_d = 1,25$ m for 25°mm plater.
- Limet i platene er fuktbestandig. Platene kan eksponeres for fritt vann i en begrenset tid i byggeperioden, men bortsett fra i korte perioder skal platene ikke utsettes for luftfuktighet over 85 % i den ferdige konstruksjonen.
- Platene leveres fra fabrikk med et fuktinnhold på 5 - 8 vektprosent, målt i henhold til NS-EN 322.
- Platene er ikke spesielt behandlet mot dannelse av mugg eller sopp.

Varmeisolering

Dimensjonerende varmekonduktivitet er $\lambda_D = 0,13$ W/mK i henhold til EN 13986.

5. Miljømessige forhold

Helse- og miljøfarlige kjemikalier

VMG Lignum Board inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vPvB stoffer.

Inneklimapåvirkning

VMG Lignum Board er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimate, eller som har helsemessig betydning.

Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter

VMG Lignum Board sorteres som restavfall ved avhending. Platene skal leveres til godkjent mottak der de kan material- eller energigjenvinnes.

Miljødeklarasjon

Det er ikke utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for VMG Lignum Board.

6. Betingelser for bruk

Prosjektering av undergulv

VMG Lignum Board kan benyttes til undergulv på trebjelker og tilfarere som ligger med avstand maks. c/c 600 mm, forutsatt at gulvets nyttelast er maks 3,0 kN/m² jevnt fordelt last og maks 2,0 kN punktlast i henhold til NS-EN 1991-1-1.

Som underlag for gulvbelegg generelt, inkl. tynne belegg som vinyl og linoleum, brukes min. 22°mm plater for å oppnå tilstrekkelig styrke og stivhet. 18°mm plater kan brukes som underlag for stive gulvmaterielaer som f.eks. parkett, tregulv og laminatgulv.

Sikkerhet ved brann

Brannteknisk klasse D-s2,d0 og D_{FL}-s1 forutsetter montering direkte på et underlag med klasse A1 eller A2-s1,d0 med densitet minst 10 kg/m³ (f.eks mineralull eller gipsplate), eller underlag klasse D-s2,d2 med densitet minst 400 kg/m³ (f.eks trekonstruksjon eller trebaserte plater). Alternativt montert med åpent eller lukket hulrom bak platen, der motsstående side av hulrommet må bestå av produkt med brannteknisk klasse D-s2,d2 og minimum densitet 400 kg/m³.

Montasje

VMG Lignum Board skal alltid legges i forbandt med lengste side på tvers av gulvbjelkene. Endeskjøter skal være forskjøvet og alltid være understøttet.

Type Regular sponplater, uten not og fjær, skal ha understøttelse på alle fire sider. Alle skjøter i T&G sponplater med not og fjær, skal limes med et egnet monteringslim. En limstreng legges kontinuerlig på notens underleppe og en på oversiden av fjæren. Platene skal dessuten limes til bjelkelaget med to limstrenger på hver bjelke.

Platene festes til bjelker/tilfarere med skruer eller spiker beregnet til feste av gulvplater. Skruer bør ha en lengde på ca. 50 mm, og spiker en lengde på ca. 65 mm. Avstanden mellom festemidler på tvers av platene ved hver ende skal være 150 mm, og 300 mm ved de øvrige understøttelsene. Skruehodene skal forsenkes 2 – 3 mm i platene.

Det må forventes noe svelling av platene etter at de er montert.

Bruk og montering av VMG Lignum Board, inkludert innfesting, skal for øvrig gjøres i samsvar med anbefalingene gitt i Byggforskserien 522.861 Undergulv på trebjelkelag.

Overflatebehandling

VMG Lignum Board skal være rengjorte og ikke ha høyere fuktinnhold enn 10 % før gulvbelegg/overgulv legges. Før legging av tynne belegg må overflateskader utbedres, og topping eller omkanter i skjøtene avrettes ved pussing eller sliping. Skruer- og spikerhodene skal ikke oversparkles.

Underlag for keramiske fliser

Som underlag for keramiske fliser monteres plater på bjelker eller tilfarere i avstand c/c 300 mm. Alternativt kan platene monteres på bjelker i avstand c/c 600 mm dersom det legges et ekstra platelag, eller ved å bruke en gulvavrettingsmasse. Se også Byggforskerien 541.411 Keramiske fliser på innvendige gulv.

Transport og lagring

Platene skal transporteres og lagres tørt, og aldri legges direkte på grunnen.

7. Produkt- og produksjonskontroll

VMG Lignum Board produseres av VMG Lignum construction, UAB, Ryto street 4, LT-85271 Menciau village, Akmené district, Litauen.

Innehaver av godkjenningen er ansvarlig for produksjonskontrollen for å sikre at produktet blir produsert i henhold til de forutsetninger som er lagt til grunn for godkjenningen.

Fabrikkfremstillingen av produktet er underlagt overvåkende produkt- og produksjonskontroll i henhold til kontrakt om SINTEF Teknisk Godkjenning.

8. Grunnlag for godkjenningen

VMG Lignum Board er vurdert på grunnlag av rapporter som er innehavers eiendom.

9. Merking

VMG Lignum Board skal CE-merkes i henhold til EN 13986, inkludert navn på produsent, produktnavn, teknisk klasse, formaldehydklasse og et produksjonsnummer eller produksjonsdato. Platene kan også merkes med godkjenningsmerket for SINTEF Teknisk Godkjenning; TG 20826.

10. Ansvar

Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold til gjeldende rett. Krav kan ikke fremmes overfor SINTEF utover det som er nevnt i NS 8402.

for SINTEF



Susanne Skjervø
Godkjenningsleder